

020470000 KOMPOSIITTIIEN LUJUUS TENTTI 17.12.2003


Kaiken kirjallisuuden ja laskimien käyttö tentissä on sallittu

1 Komposiitin mekaniikka ja kesto. Tarkastellaan kuvassa 1 esitettyä komposiittikappaletta. Se on lasikuitu/epoksia. Kuitujen kimmomoduuli $E_f = 70 \cdot 10^9$ Pa ja matriisin $E_m = 3.5 \cdot 10^9$ Pa. Kuitujen murtovenymä on $\varepsilon_{fu} = .01$ ja matriisin $\varepsilon_{mu} = .03$. Yläpintojen ala $A = 100$ mm². Kerrosten paksuudet ovat $L_f = 0.004$ m ja $L_m = 0.006$ m. Matriisin leikkausmurtolujuus on $\tau_{LTU} = \frac{1}{2} E_m \varepsilon_{mu}$. Kappaletta kuormitetaan leikkausvoimalla F ja normaalivoimalla $N = 0.4F$. Matriisin, kuidun ja komposiitin ainemallit ovat Hookeen lain mukaisia $\tau = G\gamma$. Poikittaiselle lujuudelle on malli: $\sigma_{TU} = \sigma_{mu} / S$, $S = SMF = 1 / (1 - \nu(1 - h))$, $\sigma_{mu} = E_m \varepsilon_{mu}$, missä $\nu = [4V_f / \pi]^{1/2}$, $h = E_m / E_f$. Liukumoduulien yhteys on



$$\frac{1}{G_{12}} = \frac{V_f}{G_f} + \frac{V_m}{G_m}, \quad G_f = \frac{E_f}{2(1+\nu_f)}, \quad G_m = \frac{E_m}{2(1+\nu_m)}, \quad \nu_f = 0.3, \quad \nu_m = 0.3$$

a) Laske komposiittikappaleen liukumoduuli $G_c = G_{12}$. Johda kaava.

b) Laske voima F , jolla laminaatti murtuu Tsai Hillin kriteerin mukaan KM247498.doc



Kuva 1. Leikkaus- ja vetovoimalla kuormitettu komposiitti



Kuva 2. Komposiitin vetokokeen ja lujuuksien sekoituskaavan yhteys

2. Komposiittilaatta. Komposiittilaatta on tehty roving kudostatoista ja polyesterihartsista. Murtolujuudet on mitattu pääsuunnissa L ja T ja 45 asteen kulmassa L suuntaan nähden ja on saatu arvot $\sigma_{LU} = 300$ MPa, $\sigma_{LT} = 200$ ja $\sigma_{xx}(45) = \sigma_{xx} = 77$. Tsai Hillin vauriokriteeri on

$$\left(\frac{\sigma_L}{\sigma_{LU}}\right)^2 - \left(\frac{\sigma_L}{\sigma_{LU}}\right)\left(\frac{\sigma_T}{\sigma_{LTU}}\right) + \left(\frac{\sigma_T}{\sigma_{LTU}}\right)^2 + \left(\frac{\tau_{LT}}{\tau_{LTU}}\right)^2 \leq 1, \quad \sigma_L = \sigma_{xx} c^2, \quad \sigma_T = \sigma_{xx} s^2, \quad \tau_{LT} = \sigma_{xx} sc$$

missä $s = \sin \theta, c = \cos \theta$ ja $(L, x) = \theta$ kulma L suunnan ja veto x-akselin välillä.

a) Ratkaise kestoehdosta kaava $1/\sigma_{xx}^2(\theta)$.

b) Laske 45 asteen vetokokeesta leikkauslujuus τ_{LTU}


c) Jos ei tiedettäisi mikä on pääljuussuunnan kulma x-koekappaleen x-akseliin nähden, eikä kolmea pääljuuutta, niin saadaanko kymmenellä eri suuntaisella vetokoenäytteillä ($\theta_{1..}$) selville kysytyt asiat?

3 Tutkitaan komposiittilaattaa, joka on tehty kahdesta laminasta, kuva 3. Kunkin paksuus on $t = 2 \text{ mm}$. Laatan kokonaispaksuus on $T = 2t$ ja leveys $B = 100 \text{ mm}$. Sitä vedetään kokonaisvoimalla $F_x = N_x B = \sigma_x BT$, $N_y = N_{xy} = 0$. Laminaatti on symmetrinen ja pinousjärjestys on $0/+45$. Päälujuussuunnan LT koordinaatisto on xy koordinaatistoon nähden kiertynyt kulmassa $(L,x) = \theta$. Hooken laki on kullekin kerrokselle $k = 1,2$. Merkitään $s = \sin \theta$ $c = \cos \theta$.

$$\begin{bmatrix} \sigma_L \\ \sigma_T \\ \tau_{LT} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} & 0 \\ Q_{12} & Q_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 2Q_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_L \\ \varepsilon_T \\ \frac{1}{2}\gamma_{LT} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 & 0,7 & 0 \\ 0,7 & 2,0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \cdot 0,7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_L \\ \varepsilon_T \\ \frac{1}{2}\gamma_{LT} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c^2 & s^2 & 2sc \\ s^2 & c^2 & -2sc \\ -sc & sc & c^2 - s^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} = [\mathbf{T}]\{\sigma_x\}_k = \{\sigma_L\}_k$$

$$[\bar{Q}]_{k=1} = [\bar{Q}]_{k=2} = [\bar{Q}]_{k=45} = \begin{bmatrix} \bar{Q}_{11} & \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{16} \\ \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{22} & \bar{Q}_{26} \\ \bar{Q}_{16} & \bar{Q}_{26} & \bar{Q}_{66} \end{bmatrix}_k = \begin{bmatrix} 6,55 & 5,15 & 4,5 \\ 5,15 & 6,55 & 4,5 \\ 4,5 & 4,5 & 5,15 \end{bmatrix} \quad [\bar{Q}]_{k=2} = [\bar{Q}]_{k=3} = [\bar{Q}]_{k=45} = \begin{bmatrix} 6,55 & 5,15 & -4,5 \\ 5,15 & 6,55 & -4,5 \\ -4,5 & -4,5 & 5,15 \end{bmatrix}$$

$$[\mathbf{A}] = [A_{ij}] = \sum_{k=1}^{k=n} [\bar{Q}_{ij}]_k (h_k - h_{k-1}), \quad \begin{bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{16} \\ A_{12} & A_{22} & A_{26} \\ A_{16} & A_{26} & A_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_x^0 \\ \varepsilon_y^0 \\ \gamma_{xy}^0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \mathbf{N} \\ \mathbf{M} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B} & \mathbf{D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon^0 \\ \kappa \end{bmatrix}$$



$$\begin{aligned} \bar{Q}_{11} &\rightarrow \bar{Q}_{11,k} = Q_{11}c^4 + Q_{22}s^4 + 2(Q_{12} + 2Q_{66})s^2c^2 \\ \bar{Q}_{12} &\rightarrow \bar{Q}_{12,k} = (Q_{11} + Q_{22} - 4Q_{66})s^2c^2 + Q_{12}(c^4 + s^4) \\ \bar{Q}_{16} &\rightarrow \bar{Q}_{16,k} = (Q_{11} - Q_{12} - 2Q_{66})sc^3 - (Q_{22} - Q_{12} - 2Q_{66})s^3c \end{aligned}$$

k=1	x	↑	$t_1 = h_1 - h_0$	$z = h_0 = -3$
k=2=n	z	↓	$t_2 = h_2 - h_1$	$z = h_1 = 0$
				$z = h_2 = 3$

Kuva 3. Laminaatin rakenne.

Q matriisin tarvittavat alkioit lasketaan seuraavaksi. Nyt **B** matriisi on nolla. Viivavoima N_x tuottaa keskipinnan venymät $N_x = A_{11}\varepsilon_x^0$.

Jännityskestoehto laminalle k kuitujen L -suunnassa on Tsai-Hillin vauriokriteeri. Lujuudet ovat $\sigma_{LU} = 300$, $\sigma_{TU} = 40$, $\tau_{LTU} = 10 \text{ MPa}$. Venymäkestoehto kerrokselle k on $R(2) = \varepsilon_{all} - \varepsilon_x^0 \geq 0$, sallittu venymä on $\varepsilon_{all} = 0.03$.

a) Osoita, että $[A] = t([\bar{Q}]_0 + [\bar{Q}]_{45})$

b) Tutki ulomman laminaatin $k=1$ jännitys ja venymäkestoehto ja mitoitus

c) Miten rakennetta voisi optimoida? Mitä hyötyä on, että suunnitellaan **B** matriisi nolllaksi, miten sen nollaus voidaan periaatteessa toteuttaa?

4 Kerroslevypalkki. Tutkitaan kerroslevypalkin lujuutta, kuva 3.

Sen pintakerrokset ovat **tehtävän 1** laminoista tehtyä laminaattilaattaa ja niiden murtolujuus σ_c on sekoituskaavan mukainen ja kimmomoduuli E_c myös. $V_f = 0.4$, Se on lasikuitu /epoksia. Kuitujen kimmomoduuli $E_f = 70 \cdot 10^9 \text{ Pa}$ ja matriisin $E_m = 3.5 \cdot 10^9 \text{ Pa}$. Komposiitin vetokimmomoduuli on $E_c = V_f E_f + V_m E_m$. Kuitujen murtovenymä on $\varepsilon_{fu} = .01$ ja matriisin $\varepsilon_{mu} = .03$.

Laminoiden vetomurtolujuus on sekoituskaavan mukainen $\sigma_1 = \sigma_c = \sigma_{fu} V_f + \sigma_{m\varepsilon_f} (1 - V_f)$

Jännitys $\sigma_{m\varepsilon_f} = E_m \varepsilon_{fu}$. Mitat: $u = 0.1$, palkin pituus $L = 0.5 \text{ m}$ ja leveys $b = 0.1 \text{ m}$.

Kerrosten kimmomoduulit ja paksuudet ovat $E_1 = E_3 = E_c$, $t_1 = t_3 = 0,001 \text{ m}$,


$E_2 = 0,001 E_c$, $G_2 = E_2$ $t_2 = 0,02 \text{ m}$. Poimuilujuus on $\sigma_{wink} = 0.5(E_2 G_2 E_1)^{1/3}$. Sallittu leikkausjännitys on 1 MPa . Palkkia taivutetaan nelipistetäivutuksellä, jolloin keskellä vaikuttaa

vakio momentti M . Leikkausjännitys on $\tau = \frac{Q}{bd}$, perustelee tulos $H = F = Q$, $M = Fu$

Taivutusjännitys kerroksella k on $\sigma_k = Mz / I_k$, $I_k = D / E_k$,
 $D = \sum E_i I_i \approx \frac{1}{2} E_c b t_c (t_2 + t_c)^2$, missä z on etäisyys keskitasosta $z = \frac{1}{2} (t_2 + t_c)$.

a) Mikä on suurin momentti ja voima F , jonka palkin vedon alainen kerros kestää? Kestoehdot ovat puristuspuolen poimuihlu, vetopuolen vetomurtuman ja ytimen leikkauslujuuden kannalta.

b) Esitä 3 vauriomahdollisuutta, joita voi palkissa voi esiintyä.



5 Lyhytkuitulujitteisen säiliörakenteen painekoe. Suunnittelun kohteena on suljettu lieriömäinen säiliö, jonka säde $r = 0.5\text{m}$ ja korkeus $H = 1\text{m}$ ja seinämän paksuus on $t = .005\text{m}$. Matriisi on nailonia, jossa on $V_f = 20\%$ lyhyttä lasikuitua.

Säiliön kuori valmistetaan injektoruiskutuksella siten, että saadaan kuiduille satunnaisjakauma. Kuitujen pituus on $2L = 3.2\text{mm}$ ja halkaisija $d = 10\mu\text{m}$.

Kuitujen kimmomoduuli $E_f = 72.4\text{GPa}$ ja matriisin $E_m = 2.76\text{GPa}$. Matriisin murtovenymä on $\varepsilon_{mu} = 0.03$ ja kuitujen murtovenymä on $\varepsilon_{fu} = 0.012$. Voidaan arvioida likimain, että luistoleikkauslujuus $\tau_i = 0.5 \sigma_{mu}$. Suunnittelun tavoite on laskea seuraavat:

a) Kimmomoduuli E_R , liukumoduuli G_R ja suppeumaluku ν_R

b) Paine, jonka säiliö kestää murtovenymäkriteerillä

Ohjeita

E_T on kimmomoduuli poikittaisessa suunnassa

E_L on kimmomoduuli pitkittäisessä suunnassa, $G_{12} = G_{LT}$ on liukumoduuli

$$\frac{E_L}{E_m} = \frac{1 + 2s\eta_L V_f}{1 - \eta_L V_f}, \quad \frac{G_{LT}}{G_m} = \frac{G_{12}}{G_m} = \frac{1 + \eta_G V_f}{1 - \eta_G V_f} \frac{E_T}{E_m} = \frac{1 + 2\eta_T V_f}{1 - \eta_T V_f}, \quad s = \frac{2L}{d} = \frac{L}{r}$$

$$\text{missä } \eta_L = \frac{e-1}{e+2s}, \quad \eta_T = \frac{e-1}{e+2}, \quad e = \frac{E_f}{E_m}, \quad \nu = \frac{G_f}{G_m}, \quad G_f = \frac{E_f}{2(1+\nu_f)}, \quad G_m = \frac{E_m}{2(1+\nu_m)}$$

$$\text{Kimmomoduulit } E_{\text{random}} = E_R = \frac{3}{8} E_L + \frac{5}{8} E_T, \quad G_{\text{random}} = G_R = \frac{1}{8} E_L + \frac{1}{4} E_T$$

Suppeumaluku voidaan arvioida olettamalla, että laminaatti on kimmoisa ja isotrooppinen tassa kaavoilla. $G_R = \frac{E_R}{2(1+\nu_R)}$, $\nu_R = \frac{E_R}{2G_R} - 1$

Vauriokriteeri on kokeellisten tulosten mukaan maksimivenymä, jonka mukainen kestoehto on

$$R(1) = \varepsilon_{cu} - \varepsilon_t \geq 0, \quad \varepsilon_{cu} = 0.03, \quad \varepsilon_t \approx \frac{1}{E_R} (\sigma_t - \nu_R \sigma_a), \quad \sigma_t = p \frac{r}{t}, \quad \sigma_a = \frac{1}{2} \sigma_t$$